



СТЯЖКА М250 ЦЕМЕНТНА АРМОВАНА

BASIS



ВЛАСТИВОСТІ

- Для всіх видів покриттів
- Армowana фіброволокном
- Висока адгезія до основ
- Тріщиностійка та морозостійка
- Зручна у застосуванні
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт



Суміш ТМ «MASTER» Ц.1.СТ2. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Суміш будівельна суха модифікована «MASTER-BASIS» призначена для влаштування міцних стяжок по жорстких основах під подальше нанесення самовирівнюючих сумішей; влаштування систем водних і електричних «теплих підлог»; ремонту тріщин та вибоїв, усунення нерівностей та перепадів основ. Для внутрішніх та зовнішніх робіт

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б.В.2.6-212:2016.. Основа має бути:

- чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки, видалити механізованим інструментом або вручну, очистити від олій);
- міцною (не нижче міцності покриття);
- склоподібним поверхням надати шорсткості;
- за наявності тріщин, які потрібно розшити, западин та нерівностей основу рекомендується обробити ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER», а потім вирівняти сумішшю «MASTER-BASIS»;
- поверхні з високим водопоглинанням рекомендується обробити ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER» (за 4 години до початку робіт).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад.....	суміш цементів, модифікована мінеральними заповнювачами і полімерними добавками
Крупність заповнювача не більше	3,0 мм
Час придатності зачищеної суміші для використання	90 хв
Відкритий час	25 – 30 хв
Міцність покриття (через 28 діб) не менше.....	25 МПа
Міцність зчеплення з основою	0,5 МПа
Час технологічного переміщення	12 – 24 години
Температура використання.....	від +5 ⁰ С до +30 ⁰ С
Температура поверхні основи.....	від +5 ⁰ С до +30 ⁰ С
Температура експлуатації.....	від -30 ⁰ С до +70 ⁰ С
Рекомендована кількість води для приготування зачищеної суміші.....	0,14 - 0,16 л / 1 кг
Морозостійкість	50 циклів
Витрата суміші	1,85 кг / м ² / 1 мм

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20⁰С і відносній вологості 60%.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Роботи виконувати при температурі повітря від +5⁰С до +30⁰С. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах.

У приміщеннях під час виконання робіт, а також протягом двох діб по закінченні потрібно дотримуватися температурного режиму не нижче +5⁰С і не вище +30⁰С.

Сушу будівельну суміш «MASTER-BASIS» зачинити чистою водою у кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродріль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом 90 хвилин (за рекомендованих атмосферних умов).

Роботи необхідно починати з найбільш віддаленої від дверного прорізу ділянки. Зачинену суміш вилити на підготовлену основу та розподілити по поверхні за допомогою правила, металевої терки чи механічних приладів. У місцях зіткнення зачиненої суміші зі стінами, стовпами, колонами та іншими елементами рекомендується влаштувати прошарки з еластичних матеріалів (наприклад, пінополістирольної стрічки). Якщо площа, що покривається, більше 20 м², необхідно виконати деформаційні шви безпосередньо в готовому шарі засобом прорізання 2/3 його товщини. Після чого шви заповнюються еластичним матеріалом (рекомендується вживати силіконовий герметик ТМ «MASTER»). При влаштуванні систем водяного підігріву всі опалювальні елементи заповнити водою кімнатної температури і не зливати до повного тужавлення суміші. Не вмикати систему підігріву на протязі 28 діб після закриття опалювальних елементів!

Протягом 48 годин після закінчення робіт, слід уникати протягів, дощових опадів та попадання прямих сонячних променів на поверхню.

Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Для запобігання порушень технічних та естетичних властивостей виконаних робіт, виробник рекомендує провести самостійні випробування на окремій ділянці будівельного майданчика, та визначити оптимальну кількість води для зачинення та зручність укладання суміші. Не знання норм будівництва та недотримання рекомендацій даної інструкції не знімають відповідальність за порушення технологій та не є приводом для рекламаций.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суша будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації.

Під час використання суміші слід використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор та гумові рукавички).

При роботі необхідно берегти шкіру та очі. У разі потрапляння суміші в очі – негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Зберігати подалі від дітей.

Недотримання технології використання, зазначеної на упаковці, може негативно вплинути на естетичні та експлуатаційні властивості.

Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці.

Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029

Пакування: Паперовий мішок 25 кг, 54 мішки на піддоні.

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній неушкодженій упаковці, на піддонах, в сухому приміщенні при температурі не більше +40⁰С і вологості повітря не більше 75%.

Гарантія виробника: Виробник гарантує відповідність якості суміші вищезазначеним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та виконання комплексу робіт.

Виробник: ТОВ «ІПГ «МАЙСТЕР», а/с 80, 19 км Старокиївської дороги, буд. 4, м. Одеса 65025, Україна
Тел./факс: +38 (0482) 300-088 **Номер гарячої лінії 0 800 604 831** www.master.ua