



ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ВАПНЯНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ

CONTOUR



ВЛАСТИВОСТІ

- Для ручного та машинного нанесення
- Запобігає виникненню цвілі
- Сійка на вертикальних поверхнях
- Висока адгезія до будь-яких основ
- Відмінна фіксація до ніздрюватих основ
- Пластична та зручна у застосуванні
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- Економічна: менше суміші – більше покриття



Суміш ТМ «MASTER» ЦВ.1.ШТ1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Суміш будівельна суха модифікована «MASTER-CONTOUR» призначена для підготовки і вирівнювання бетонних, цегляних та інших мінеральних основ під подальшу обробку різними декоративними матеріалами зовні та всередині будівель (товщина шару за один прохід не більше ніж 30 мм). Ефективно застосовується в приміщеннях із підвищеною вологістю: кухні, санвузли, ванні кімнати, паркінги, погребі, підвали тощо. Застосовується для ручного та машинного нанесення (за допомогою штукатурних станцій).

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути:

- чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну, очистити від олій та залишків фарби);
- склоподібним поверхням надати шорсткості;
- для підвищення контакту з сумішшю основу рекомендується обробити ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER» (за 4 години до початку робіт);
- основи з грибковими поразками рекомендується обробити протигрибковою ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER».

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад.....	цементно-вапняна суміш, модифікована мінеральними заповнювачами
Крупність заповнювача не більше	0,8 мм
Час придатності зачиненої суміші для використання	120 хв
Міцність зчеплення з основою.....	0,5 МПа
Границя міцності на стиск.....	5 МПа
Рекомендована кількість води для приготування суміші ручного нанесення.....	0,19 - 0,21 л / 1кг
Рекомендована кількість води (на ротаметрі) для суміші машинного нанесення.....	400 - 450 л / год
Температура поверхні основи.....	від +5°C до +30 °C
Температура використання	від +5°C до +30°C
Морозостійкість.....	не менше 50 циклів
Витрата сухої суміші.....	1,25 кг / м ² / 1 мм

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20°C і відносній вологості 60%.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Роботи виконувати при температурі повітря від +5⁰С до +30⁰С. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах.

У приміщеннях за дві доби до початку робіт, у процесі їх виконання, а також протягом трьох діб по закінченні потрібно дотримуватися температурного режиму не нижче +5⁰С і не вище +30⁰С та уникати попадання опадів та прямих сонячних променів на оштукатурені поверхні.

При машинному нанесенні суху суміш змішують у підготовленому згідно «Інструкції з експлуатації» штукатурному агрегаті, встановивши витрату води близько 400 л/годину.

При ручному нанесенні суху суміш засипати в ємність з чистою водою в кількості, яка зазначена у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Розчинну суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Наносять розчинну суміш «MASTER-CONTOUR » на поверхню за допомогою шпателя або тертки.

Улаштовуючи багат шарове штукатурне покриття, кожен наступний шар потрібно наносити після тужавлення попереднього. Нанесений шар слід розрівнювати до початку тужавлення розчинної суміші.

Шліфування штукатурного розчина, а також нанесення лакофарбового покриття та декоративних облицювальних матеріалів потрібно виконувати не раніше, ніж через 48 годин після нанесення останнього шару суміші.

Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Для запобігання порушень технічних та естетичних властивостей виконаних робіт, виробник рекомендує провести самостійні випробування на окремі ділянки будівельного майданчика, та визначити оптимальну кількість води для зачинення та зручність укладання суміші. Не знання норм будівництва та недотримання рекомендацій даної інструкції не знімають відповідальність за порушення технологій та не є приводом для рекламцій.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суша будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації.

Під час використання суміші слід використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор та гумові рукавички).

При роботі необхідно берегти шкіру та очі. У разі потрапляння суміші в очі – негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Зберігати подалі від дітей.

Недотримання технології використання, зазначеної на упаковці, може негативно вплинути на естетичні та експлуатаційні властивості.

Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці.

Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029

Пакування: Паперовий мішок 25 кг, 54 мішки на піддоні.

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній неушкодженій упаковці, на піддонах, в сухому приміщенні при температурі не більше +40⁰С і вологості повітря не більше 75%.

Гарантія виробника: Виробник гарантує відповідність якості суміші вищезазначеним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та виконання комплексу робіт.

Виробник: ТОВ «ІПГ «МАЙСТЕР», а/с 80, 19 км Старокиївської дороги, буд. 4, м. Одеса 65025, Україна
Тел./факс: +38 (0482) 300-088 **Номер гарячої лінії 0 800 604 831** www.master.ua