



УНІВЕРСАЛЬНА ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНА СУМІШ: ДЛЯ МУРУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПОВЕРХОНЬ

ELEMENT



ВЛАСТИВОСТІ

- Міцна - МП 100
- Для клінкерної, силікатної та керамічної цегли!
- Тріщиностійка
- Для керамічних і бетонних блоків
- Вологостійка та водовідштовхуюча
- Екологічно чиста
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт



Суміш ТМ «MASTER» Ц.1. МР1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Суміш будівельна суха модифікована «MASTER-ELEMENT» призначена для зведення фасадів із силікатної та керамічної цегли, клінкерної та облицювальної цегли, керамічних та бетонних блоків, піно- та газобетону, каменю та ракушняку; для мурування стін фасадів, підвалів та фундаментів (товщина шару від 5 до 50 мм); для ремонту поверхонь, які мають розломи та тріщини (товщина шару до 100 мм); для штукатурних робіт (товщина шару до 30 мм) зовні та всередині будівель.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б.В.2.6-212:2016.. Основа має бути:

- чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну, очистити від олій та залишків фарби);
- міцною (не нижче міцності покриття);
- для підвищення контакту з сумішшю основу рекомендується обробити ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ

основи з грибковими поразками рекомендується обробити протигрибковою ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER».

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад.....	Цементно-піщана суміш, модифікована водоутримуючою добавкою
Крупність заповнювача не більше.....	1,2 мм
Час придатності зачиненої суміші для використання	120 хв
Міцність зчеплення з основою.....	0,5 МПа
Границя міцності на стиск.....	10 МПа
Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші	0,14 - 0,16 л / 1 кг
Температура використання	від +5°C до +30°C
Температура поверхні основи.....	від +5°C до +30°C
Морозостійкість	25 циклів
Витрата суміші.....	1,85 - 2 кг / м ² / 1 мм

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20°C і відносній вологості 60%.

ІНСТРУКЦІЯ ШОДО ВИКОРИСТАННЯ

Роботи виконувати при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах.

Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка вказана у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом 120 хвилин (за рекомендованих атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості.

Нанесення зачиненої суміші «MASTER-ELEMENT» в залежності від виду робіт:

- **Мурувальні роботи.** Суміш «MASTER-ELEMENT» застосовується як класичний розчин для кладки будь-якими блоками та цеглою (товщина шару 5 – 50 мм).

- **Штукатурні роботи.** Суміш «MASTER-ELEMENT» наносять накидаючи на поверхню з подальшим вирівнюванням правилом чи металевою теркою. Нанесений шар слід розрівнювати до початку тужавлення розчинної суміші. Роботи необхідно виконувати безперервно, дотримуючись методу «мокре по мокрому». При загальній товщині шару більше ніж 30 мм, необхідно застосовувати армуючі елементи.

Протягом трьох діб після виконання робіт виключити попадання опадів та прямих сонячних променів.

Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Для запобігання порушень технічних та естетичних властивостей виконаних робіт, виробник рекомендує провести самостійні випробування на окремій ділянці будівельного майданчика, та визначити оптимальну кількість води для зачинення та зручність укладання суміші. Не знання норм будівництва та недотримання рекомендацій даної інструкції не знімають відповідальність за порушення технологій та не є приводом для рекламаций.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації.

Під час використання суміші слід використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор та гумові рукавички).

При роботі необхідно берегти шкіру та очі. У разі потрапляння суміші в очі – негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Зберігати подалі від дітей.

Недотримання технології використання, зазначеної на упаковці, може негативно вплинути на естетичні та експлуатаційні властивості.

Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці.

Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029

Пакування: Паперовий мішок 25 кг, 54 мішки на піддоні.

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній неушкодженій упаковці, на піддонах, в сухому приміщенні при температурі не більше +40°C і вологості повітря не більше 75%.

Гарантія виробника: Виробник гарантує відповідність якості суміші вищезазначеним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та виконання комплексу робіт.

Виробник: ТОВ «ІПГ «МАЙСТЕР», а/с 80, 19 км Старокиївської дороги, буд. 4, м. Одеса 65025, Україна
Тел./факс: +38 (0482) 300-088 **Номер гарячої лінії 0 800 604 831 www.master.ua**