



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА «БАРАНЕЦЬ»

FLEECE



ВЛАСТИВОСТІ

- Виразна камінцева фактура
- Стійка до ударних навантажень
- Атмосферостійка
- Тріщиностійка
- Зручна у застосуванні
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт



Суміш ТМ «MASTER» Ц.1.ШТ4 біла ДСТУ Б В.2.7-126:2011

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Суша будівельна суміш для штукатурення «MASTER-FLEECE» призначена для декоративного оздоблення бетонних, цегляних, цементно-піщаних оштукатурених основ зовні та всередині будівель, а також використовується в системах теплоізоляції як декоративно-захисний шар. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути:

- чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну, очистити від олій та залишків фарби);
- міцною (не нижче міцності покриття);
- сухою (вологість не більше 4%);
- за наявності тріщин (які потрібно розшити), западин та нерівностей основу рекомендується обробити ґрунтовкою ТМ «MASTER», а потім вирівняти мінеральною сумішшю для штукатурення, наприклад ТМ «MASTER. FRONT» (за 48 годин до початку робіт);
- для підвищення контакту з сумішшю для штукатурення основу рекомендується обробити ґрунтовкою ТМ «MASTER» (за 4 години до початку робіт);

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад..... цементна суміш, модифікована мінеральним наповнювачем, полімерними домішками та натуральною мармуровою крихтою

Крупність заповнювача (дивитись на стікері).....	1,5 мм
Час придатності зачиненої суміші для використання	120 хв
Відкритий час роботи	20 хв
Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші.....	0,21-0,23 л / 1 кг
Температура використання.....	від +5°C до +30°C
Температура використання	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +70°C
Морозостійкість не менше.....	50 циклів
Витрата суміші.....	3,2 кг / м ² / 2,0 мм

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря +20°C і відносній вологості 60%.

ІНСТРУКЦІЯ ШОДО ВИКОРИСТАННЯ

Роботи виконувати при температурі повітря від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах.

У приміщеннях за дві доби до початку штукатурних робіт, у процесі їх виконання, а також після трьох діб по закінченні потрібно дотримуватися температурного режиму не нижче $+5^{\circ}\text{C}$ і не вище $+30^{\circ}\text{C}$.

Суху суміш розчинити чистою водою у кількості, яка вказана у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродріль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом 120 хвилин (за рекомендованих атмосферних умов). Наносять розчинну суміш ТМ «MASTER-FLEECE» на поверхню за допомогою шпателя або терки. Товщина нанесеного шару має відповідати розміру зерен заповнювача. Штукатурні роботи потрібно виконувати безперервно, кожен нову ділянку наносити та стикувати до моменту тужавлення попередньої.

Нанесення лакофарбового покриття потрібно виконувати не раніше, ніж через 48 годин після закінчення штукатурних робіт.

Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Для запобігання порушень технічних та естетичних властивостей виконаних робіт, виробник рекомендує провести самостійні випробування на окремих ділянках будівельного майданчика, та визначити оптимальну кількість води для зачинення та зручність укладання суміші. Не знання норм будівництва та недотримання рекомендацій даної інструкції не знімають відповідальність за порушення технологій та не є приводом для рекламаций.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Суха будівельна суміш містить цемент, який викликає лужну реакцію при гідратації.

Під час використання суміші слід використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор та гумові рукавички).

При роботі необхідно берегти шкіру та очі. У разі потрапляння суміші в очі – негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Зберігати подалі від дітей.

Недотримання технології використання, зазначеної на упаковці, може негативно вплинути на естетичні та експлуатаційні властивості.

Термін придатності: 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці.

Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029

Пакування: Паперовий мішок 25 кг, 54 мішки на піддоні.

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній неушкодженій упаковці, на піддонах, в сухому приміщенні при температурі не більше $+40^{\circ}\text{C}$ і вологості повітря не більше 75%.

Гарантія виробника: Виробник гарантує відповідність якості суміші вищезазначеним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та виконання комплексу робіт.

Виробник: ТОВ «ІПГ «МАЙСТЕР», а/с 80, 19 км Старокиївської дороги, буд. 4, м. Одеса 65025, Україна
Тел./факс: +38 (0482) 300-088 **Номер гарячої лінії 0 800 604 831** www.master.ua