



## КЛЕЙ-ШТУКАТУРКА УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОННИХ ТА ПІНОБЕТОННИХ БЛОКІВ

# INSTALL



### ВЛАСТИВОСТІ

- Теплоізоляційний та звукоізоляційний
- Виключає виникнення «містків холоду»
- Високий вміст перліту
- Запобігає утворенню конденсату
- Тріщиностійкий
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт



Суміш ТМ «MASTER» Ц.1. МР2. ШТ2. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

### ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Суміш будівельна суха модифікована «MASTER-INSTALL» призначена для кладки стіновими блоками із легкого бетону, силікату, вапняку; цегляної кладки; штукатурення поверхні блоків.

Наявність домішки перліту виключає появу «містків холоду» (різниці теплопровідності двох різнорідних матеріалів), запобігає пароутворенню в місцях швів, які можуть призводити до цвілі фінішного покриття.

### ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Підготовка поверхні виконується згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути:

- чистою (забруднення, напливи, пил, грибкові поразки видалити механізованим інструментом або вручну, очистити від олій та залишків фарби);

- якщо основа має високе водопоглинання та для підвищення контакту з сумішшю основу обробити ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER» (за 4 години до початку робіт);

основи з грибковими поразками обробити протигрибковою ґрунтовкою ТМ «MASTER» чи ТМ «iMASTER».

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад.....цементно-піщана суміш з перлітом, модифікована полімерними домішками

Крупність заповнювача не більше.....1,2 мм

Час придатності зачиненої суміші для використання .....120 хв

Час коригування .....3 - 5 хв

Міцність зчеплення з основою.....0,5 МПа

Межа міцності на стиск.....5 МПа

Рекомендована кількість води для приготування зачиненої суміші .....0,21 - 0,23 л / кг

Температура поверхні основи .....від +5°C до +30°C

Температура використання.....від +5°C до +30°C

Морозостійкість не менше .....50 циклів

Витрата суміші.....1,3 кг / м<sup>2</sup> / 1 мм

Усі зазначені рекомендації ефективні при температурі повітря 20°C і відносній вологості 60%.

### ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Роботи виконувати при температурі повітря від +5°C до +30°C. Температура поверхні основи повинна бути у таких же межах.

Суху суміш зачинити чистою водою у кількості, яка вказана у технічних характеристиках, перемішати (рекомендується застосовувати електродриль із гвинтовою насадкою). Зачинену суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Зачинена суміш придатна до використання протягом 120 хвилин (за рекомендованих атмосферних умов). При підвищених температурах повітря необхідно періодично перемішувати зачинену суміш для запобігання зменшення її рухливості.

Наносять зачинену суміш «MASTER-INSTALL» на поверхню блоків, які стикаються, за допомогою шпателя або інших інструментів. Коригування встановлених блоків можливо протягом 3-5 хвилин за допомогою гумового молоточка.

Дефекти пористого блоку рекомендовано усунути за допомогою зачиненої суміші «MASTER-INSTALL», що створює монолітну структуру конструкції.

Після виконання робіт протягом трьох діб захищати оштукатурені поверхні від протягів та прямих сонячних променів.

Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Для запобігання порушень технічних та естетичних властивостей виконаних робіт, виробник рекомендує провести самостійні випробування на окремі ділянки будівельного майданчика, та визначити оптимальну кількість води для зачинення та зручність укладання суміші. Не знання норм будівництва та недотримання рекомендацій даної інструкції не знімають відповідальність за порушення технологій та не є приводом для рекламаций.

## ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Під час використання суміші слід використовувати засоби індивідуального захисту (респіратор та гумові рукавички). При роботі необхідно берегти шкіру та очі. У разі потрапляння суміші в очі – негайно промити великою кількістю води і звернутися до лікаря.

Зберігати подалі від дітей.

Недотримання технології використання, зазначеної на упаковці, може негативно вплинути на естетичні та експлуатаційні властивості.

**Термін придатності:** 12 місяців від дня виробництва, зазначеного на упаковці.

Підлягає утилізації згідно ДСанПіН 2.2.7.029

**Пакування:** Паперовий мішок 20 кг, 54 мішки на піддоні.

**Умови зберігання:** Зберігати в оригінальній неушкодженій упаковці, на піддонах, в сухому приміщенні при температурі не більше +40°C і вологості повітря не більше 75%.

**Гарантія виробника:** Виробник гарантує відповідність якості суміші вищезазначеним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та виконання комплексу робіт.

**Виробник:** ТОВ «ІПГ «МАЙСТЕР», а/с 80, 19 км Старокиївської дороги, буд. 4, м. Одеса 65025, Україна  
Телефон (0482) 30-00-88 **Номер гарячої лінії 0 800 604 831** [www.master.ua](http://www.master.ua)